



## THERMO HM-60

### Descripción

Adhesivo termofusible (hot-melt)

### Principales Aplicaciones

Para productos envasados en caliente que enfrían lentamente en el interior del embalaje.

### Condiciones de aplicación

A partir de 140°C. Recomendamos entre 150°C y 160°C. La temperatura depende de la velocidad de la máquina, la temperatura ambiente, los materiales a pegar y la cantidad de cola aplicada. No sobrepasar los 180°C.

### Presentación

En sacos de papel de 20 kg

### Propiedades

Recomendado cuando se requiera muy alta resistencia a la temperatura.

### Información sobre los componentes

Todos los componentes utilizados en la fabricación de este producto cumplen los requerimientos de la normativa americana F.D.A. (Food & Drug Administration) N° 21 CFR 175.105 para adhesivos en contacto indirecto con alimentos.

### Almacenamiento y Conservación

Proteger de la luz solar, el polvo y las temperaturas excesivas. Almacenar en lugares frescos y secos. En condiciones normales de almacenamiento el producto se conserva perfectamente durante 3 años.